



<b>PRODUCTO:</b>	<b>GRANIPOX - F<sup>®</sup></b>
------------------	---------------------------------

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Resanador para pisos industriales a base de resinas Epóxicas puras y rellenos sílico-cuarzosos de granulometría controlada; es preparado con aditivos que optimizan el funcionamiento del material durante su aplicación y curado. No contiene solventes y cumple con lineamientos de la FDA norteamericana .
---------------------	---

<b>APLICACIÓN:</b>	Es muy útil en lugares fríos, húmedos, o donde se requiera reparación de pisos expuestos a impactos o tráfico pesado, soluciones ácidas, alcalinas y productos alimenticios. Algunos lugares de aplicación típicos han sido cámaras frías y áreas de proceso en las industrias alimentaria, cervecera y química.
--------------------	--

<b>VENTAJAS:</b>	“GRANIPOX – F” se distingue por ser capaz de curar a temperaturas tan bajas como 0 °C. Además de su muy elevada resistencias mecánica y química (ver tablas), este resanador es fácil de usar, y logra perfecta adherencia al concreto limpio, aunque esté ligeramente húmedo.
------------------	--

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

<b>Olor:</b>	Ninguno durante la aplicación o el curado
<b>Color:</b>	Rojo óxido y Gris
<b>Acabado:</b>	Ligeramente antiderrapante
<b>Mantenimiento:</b>	Generalmente no requiere
<b>Temperaturas de Trabajo:</b>	De -23°C hasta 60 °C
<b>Puesta en Servicio a 23 °C:</b>	4 horas
<b>Puesta en Servicio a 0 °C:</b>	24 horas
<b>Sustrato de aplicación:</b>	Concreto
<b>Lineamientos FDA:</b>	Sección 175.300 del Código Federal 21

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Resistencia a la Compresión (A.S.T.M. C 579-68):</b>	920 Kg./cm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la Tensión (A.S.T.M. C 307-61):</b>	170 Kg./cm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la Flexión (A.S.T.M. C 580-68):</b>	200 Kg./cm <sup>2</sup>
<b>Absorción de Agua (A.S.T.M. C 413-66):</b>	0.02 %
<b>Encogimiento Lineal (A.S.T.M. C 531-68):</b>	0.05 %
<b>Inflamabilidad</b>	Autoextinguible

**CORROSION CONTROLADA DE OCCIDENTE SA. DE C.V.**

Aurelio L. Gallardo 414, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco MX.  
Tels. (5233) 3616-7193 / 96 | Fax. (5233) 3616-1988  
corrocon@podigy.net.mx

[www.corrocon.com.mx](http://www.corrocon.com.mx)